

KEMAPHOBE MA

Agente idrorepellente esente da sostanze fluorurate

Campo di applicazione

KEMAPHOBE MA conferisce ai tessuti trattati eccellenti proprietà idrorepellenti con una mano piacevolmente morbida.

KEMAPHOBE MA è compatibile con resine fluorurate ed ha un'elevata resistenza ai lavaggi. KEMAPHOBE MA è esente da APEO, sostanze alogenate (incluso quindi quelle fluorurate) ed è altamente biodegradabile.

Per migliorare le solidità ai lavaggi è possibile aggiungere il CATALIZZATORE IBL 19.

Applicazione a foulard

Dosi d'impiego: La quantità necessarie per ottenere l'effetto desiderato variano in base all'articolo da trattare; indicativamente si consiglia:

60 - 100 g/l KEMAPHOBE MA pH 4 - 5 Acido acetico

Assorbimento del bagno: 70 - 80% Asciugamento a 110 - 130°C

Polimerizzazione per 3 min a 150°C o 30-40 sec a 170-180°C

Caratteristiche

Aspetto Dispersione bianca

Ionicità Leggermente cationico

pH a 20° C 4.0 ± 1.0

Solubilità Facilmente disperdibile in acqua fredda in tutte le proporzioni

Stabilità al magazzinaggio 6 mesi dalla sua produzione, stoccato in locali a una temperatura

compresa tra i 5°C e 30°C in contenitori chiusi. Proteggere dal

gelo. AGITARE PRIMA DELL'USO

Le informazioni tecniche sopra descritte ed i dati riportati sono risultato di studi e di esperienza acquisita, tuttavia debbono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia o responsabilità da parte nostra.